

大和屋 設計・施工マニュアル【インテリアソープ】

設計・施工の前に必ずお読みください

設計のご注意

- 本商品は屋内木材製品（フローリング、建具、カウンター等）専用のメンテナンス用品です。屋外製品へのご使用は避けてください。
- 無塗装品、塗装品どちらにもご使用いただけます。塗装品に使用する場合、色むらなど不具合が発生する場合がありますので必ず事前にサンプル等でご確認の上、ご検討ください。
- 無垢材の汚れを落とすだけでなく、表面にツヤ・滑らかさを与え、汚れの付きにくくなる保護効果もあります。
- 水や汚れに対する耐久性を維持するために、定期的な塗り直しをおすすめします。その頻度はご使用の状況により異なりますが、3～6 か月に 1 度程度のお手入れをお勧めしております。

施工の前に

- 手がかぶれることがあります。ゴム手袋またはビニール手袋を着用して施工してください。
- ソファやカーペットなど、施工の妨げになる物は事前に移動してください。
- 部分的に汚れを落とすと、汚れを落としていない場所ときれいになった場所の差が目立ちます。部屋全体にソープクリーニングをしてください。
- 品質には万全を期しておりますが、お気づきの点や不良品がございましたら、施工前に必ずご相談ください。施工後の交換にはご対応できません。

用意するもの

- バケツ
- 水切り（窓拭き用など）
- 乾いたタオルや雑巾
- スポンジ
- ゴム手袋またはビニール手袋
（必要に応じて）
- 霧吹き
- サンドペーパー [推奨：120 番、(240 番)]

施工の手順

※施工中及び乾燥中は常に、十分に換気を行ってください。

①清掃

- ・掃除機などで表面に付いたほこりやゴミを取り除きます。



②希釈

- ・容器の口が締まっていることを確認し、ソープをよく振ります。
- ・10 倍希釈（ソープ：水＝1：9）したソープ溶液を作ります。
※汚れがひどい場合には、5 ～ 9 倍希釈を目安に濃度を高くしてください。

③施工

- ・ ソープを施工する部分を濡らした雑巾で拭き、軽く湿らせます。
- ・ スポンジや雑巾でソープ溶液をまんべんなく伸ばし、スポンジで擦ります。
- ・ 汚れが気になる部分は、目の粗いスポンジやメラミンスポンジなどで擦ります。



④乾燥

- ・ 少し置いて汚れを浮かせます（目安 … 2～3 分）

※置く間に表面が乾きそうになったら、その部分にだけ塗り足しをしてください。

（一部分だけ乾いてしまうと、浮いた汚れが再び表面に付着し、シミの原因となります。）

⑤回収

- ・ 水切りを使って汚れたソープ溶液を回収します。

⑥拭き取り

- ・ 乾いた布で木目に沿ってきれいに拭き取ります。

拭き残しはベタつき・シミの原因となりますので、必ずしっかりと拭き取ってください。

⑥乾燥

- ・ 完全に乾くまで、風通しを良くして安置します。

施工の後に

- 使用した道具は、洗剤と水でよく洗ってください。
- 表面が毛羽立った場合は、木目に沿って 240 番のサンドペーパーで毛羽立ちを取った後、400 番の目の細かいサンドペーパーで研磨仕上げをしてください。研磨仕上げの後、固く絞った雑巾で木粉を拭き取ります。

免責事項

下記が原因として発生した不具合は、免責とさせていただきます。

- 樹種による仕上りの色味の違いなど、本製品以外が原因によるもの
- 設計・施工マニュアルに基づかない設計・施工で発生した不具合
- ユーザーマニュアルに基づかない掃除・メンテナンスで発生した不具合
- 不適切な保管状況が原因で発生した不具合
- 不適切な養生により発生した色むらなどの不具合
- その他天災等によるもの

※施工後の返品やクレームにはご対応できません。

万が一商品に問題があった場合は、必ず施工前にご連絡ください。

大和屋 株式会社

住所：埼玉県熊谷市問屋町 4-1-7

電話：048-526-1001 FAX：048-526-1011 メール：call@yamatoya-kk.co.jp

ホームページ：http://www.yamatoya-kk.co.jp/kenzai/

