

大和屋 設計・施工マニュアル【サーモウッドオイル】

設計・施工の前に必ずお読みください

設計のご注意

- サーモウッドデッキ・フェンス用のメンテナンス製品です。木への浸透性も高く、対候性を高め調湿効果があり、表面をなめらかにします（無香料）。
- 別の塗料を使用した製品に使用する場合、色むらなど不具合が発生する場合がありますので必ず事前にサンプル等でご確認の上、ご検討ください。
- 水や汚れに対する耐久性を維持するために、定期的な塗り直しをおすすめします。その頻度はご使用の状況により異なります。

施工の前に

- 容器をよくふってからご使用ください
- 目や肌にふれないよう注意してください。保護用の手袋やメガネなどを着用してください。万が一肌にふれた場合は、石鹸と水でしっかりと洗い流してください。
- 誤った使い方は健康や環境に悪影響を与える可能性があります。必ず施工要領書に従って下さい。
- 樹種により仕上がりのイメージ・色のつき方が異なる場合があります。目立たない場所で試し塗りを行うなど、事前に仕上がりをご確認ください。
- 雨天で湿度が極端に高い時や、気温が5℃未満の時は塗装を避けてください。また、直射日光のあたる場所や気温が高すぎる日の塗装についても、健康上の理由からできるだけ避けて行ってください。
＜適正条件：気温 15～30℃の暖かい日＞
- 施工前に木材表面の含水率が20%未満であることをご確認ください。
- 自然環境にならしてから塗装を行ってください。
- アレルギー反応を引き起こす可能性があります。
- 医療機関を受診する場合は、本容器・ラベルを持参してください。
- 品質には万全を期しておりますが、お気づきの点や不良品がございましたら、施工前に必ずご相談ください。施工後の交換にはご対応できません。

用意するもの

- エクステリアクリーナー [推奨：大和屋エクステリアクリーナー]
- デッキブラシ
- はけ
- サンドペーパー

施工の手順

●塗装の流れ

※塗装中及び乾燥中は常に、十分に換気を行ってください。

※施工・乾燥に最適な温度は 15℃～30℃です。乾燥は最低でも 5℃以上で行ってください。

※乾燥に時間がかかるため、天候を考慮した上で施工を行ってください。

①清掃

- ・水、エクステリアクリーナー、デッキブラシを使用し、木表面の汚れや古い塗装を除去します。その後、完全に乾かします（乾燥目安：24 時間程度）。乾燥後、オイルののりをよくするため、サンドペーパー（120 番）で表面を毛羽立たせます。

②表面確認

- ・木材表面が完全に乾いていることを確認してください（含水率 20% 以下）。

③容器をふる

- ・容器の口が締まっていることを確認しオイルをよく振ります。色むらを避けるため、開封済みの物と新品を同時に使用する場合は、あらかじめよく混ぜてから塗装してください。

④塗装

- ・ブラシをオイルに浸した後、木目にそって塗布していきます。（目安：6～8 m²/L ※2 回塗りの場合）固まる可能性があるため、オイルが一か所にたまらないよう注意してください。また、木口は先に塗装してください。施工面積が広い場合、エリアを区切って塗布することをお勧めします。

※広葉樹のガーデンファニチュアに塗布する場合は、家具専用の糸くずの出ないクロスを使用してください。

⑤拭き取り

- ・ウェスなどを用いて不要なオイルを拭き取ります。

⑥乾燥

- ・十分に乾燥させます。完全に乾くまで雨水がかからないよう注意してください。

＜乾燥時間の例 気温：23℃、湿度：50% の場合＞

塗布後 3 時間ほど：手で触れるようになります

塗布後 8 時間ほど：再塗装が可能 （約 1 日）

低温または多湿の場合は、乾燥時間をより多くとって下さい。

施工の後に

- 使用した道具すぐに水または洗剤で清掃してください。
- 完全に乾くまで雨水がかからないよう注意してください。
- 使用後はしっかりとふたを閉めてください。
- 5℃以下または30℃以上で保管しないでください。
- 容器を移し替えないでください。
- 中身または容器は、適切に処分してください。
- 空になった容器は洗ってから処分してください。
- 本製品が下水または河川等に混ざることのないよう注意してください。その他、本製品の保管・使用については大気汚染・土壌・水質保護に関する条項に従ってください。
- こどもの手の届かないところに保管してください。

免責事項

下記が原因として発生した不具合は、免責とさせていただきます。

- 樹種よる仕上がりの色味の違いなど、本製品以外が原因によるもの
- 設計・施工マニュアルに基づかない設計・施工で発生した不具合
- 不適切な保管状況が原因で発生した不具合
- 不適切な養生により発生した色むらなどの不具合
- その他天災等によるもの

※施工後の返品やクレームにはご対応できません。

万が一商品に問題があった場合は、必ず施工前にご連絡ください。

大和屋 株式会社

住所：埼玉県熊谷市問屋町 4-1-7

電話：048-526-1001 FAX：048-526-1011 メール：call@yamatoya-kk.co.jp

ホームページ：http://www.yamatoya-kk.co.jp/kenzai/

